

## Belegereife von Bodenbelägen

### Zementgebundener Estrich CT

	unbeheizt	beheizt
Polyolefinbelag	2.0 CM%	1.5 CM%
Linoleum	2.5 CM%	1.5 CM%
PVC-Belag	2.0 CM%	1.5 CM%
Textile Beläge	3.0 CM%	2.0 CM%
Textile Beläge, dampfsperrend	2.5 CM%	1.5 CM%
Parkett, Holzwerkstoffe	2.3 CM%	1.5 CM%
Laminat, Schichtstoffprodukte	2.3 CM%	1.5 CM%
Kork / Gummibelag	2.0 CM%	1.5 CM%
Plattenbeläge	2.5 CM%	1.5 CM%
Plattenbeläge grossformatig	1.8 CM%	1.5 CM%

### Calciumsulfatgebundene Estriche CA und CAF (KBS AG / SG-Weber AG)

	unbeheizt	beheizt
Alle Beläge	0.5 CM%	0.5 CM%

Alle Werte sind mit einem CM-Messgerät gemessen

Stand: April 2016

Siehe auch Pavidensa Merkblatt:

- PAV-E 27:2016 Spezielle Anforderungen an die Ebenheit des Estrichs bei grossformatigen Platten oder Landhausdielen/Langriemenparkett.

